

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 80105183.0

22 Anmeldetag: 30.08.80

51 Int. Cl.³: **C 01 F 7/02**
C 01 B 33/12, B 01 J 21/04
B 01 J 21/08, B 01 J 35/08

30 Priorität: 06.09.79 DE 2935914

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.04.81 Patentblatt 81/13

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: Kali-Chemie Aktiengesellschaft
Postfach 220 Hans-Böckler-Allee 20
D-3000 Hannover 1(DE)

72 Erfinder: Derleth, Helmut Dipl.-Chem., Dr.rer.nat.
Grosse Drakenburger Strasse 58
D-3070 Nienburg(DE)

72 Erfinder: Bretz, Karl-Heinz
Berliner Ring 202
D-3070 Nienburg(DE)

72 Erfinder: Sauer, Günther
Prinzenstrasse 51
D-3070 Nienburg(DE)

54 Verfahren zur Herstellung von kugelförmigen Formkörpern auf Basis von Aluminium- und/oder Siliciumoxyd bzw. -hydroxid sowie deren Verwendung.

57 Die Erfindung umfaßt ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern auf Basis Al_2O_3 und/oder SiO_2 , in dessen Verlauf aus einer pulverförmigen, vorwiegend trockenen Komponente und einer pastösen, überwiegend Wasser enthaltenden Komponente ein plastisches Gemisch hergestellt wird, welches kontinuierlich extrudiert, zerteilt, verformt, getrocknet und ggf. getempert wird. Die Formkörper werden als Katalysator oder -träger verwendet.

EP 0 025 900 A1

KALI-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT
3000 Hannover

Verfahren zur Herstellung von kugelförmigen Formkörpern
auf Basis Al_2O_3 und/oder SiO_2 sowie deren Verwendung

- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung Aluminium- und/oder Siliciumoxyd bzw. -hydroxid enthaltender Formkörper, insbesondere kugelförmiger Formkörper, sowie deren Verwendung.
- 10 Adsorptionsmittel, Katalysatoren und -träger werden hauptsächlich in konfektionierter Form eingesetzt. Gegenüber anderen Formen zeichnet sich die Kugelgestalt durch viele Vorteile aus, wie z.B. gleichmäßige Packung, geringer Strömungswiderstand, leichte Beschickung, hohes Schüttgewicht, gute Abriebfestigkeit, guter Berstdruck etc.
- 15 Verfahren zur Herstellung kugeliger Formkörper auf Basis Al_2O_3 und/oder SiO_2 sind bereits bekannt.
- 20 So können z.B. unbeständige oder beständige Al_2O_3 - bzw. SiO_2 -Sole nach dem Sol-Gel-Verfahren in ein Formöl oder Mischungen aus Oxid, Härtemittel und Flüssigkeit in eine Erstarrungslösung vertropft und anschließend zu oxidhaltigen Kugeln aufgearbeitet werden.
- 25 Diese Verfahren weisen aber Nachteile auf, wie z.B.
- zusätzlichen Einsatz teurer Al_2O_3 -Sole, Aluminiumsalze oder spezieller Chemikalien wie Geliermittel, Formöl oder Erstarrungslösung;
 - zusätzlichen Verfahrensstufen wie Altern oder Waschen;
 - 30 - begrenzte Korngröße.

Ausgehend von Hydroxiden bzw. Oxidhydraten des Aluminiums sind Agglomerationsverfahren bekannt, bei denen zunächst Aluminiumoxid- bzw. Hydroxid entwässert und aufgemahlen

wird. Das so erhaltene Pulver wird unter Flüssigkeitzusatz granuliert und nach Reifung getrocknet und getempert.

5 Die erforderliche Aufbereitung des Granulierpulvers und Reifung der grünen Pellets ist aber aufwendig und energieintensiv. Darüber hinaus liefert die Granulation durch abwechselndes Befeuchten und Pudern Produkte mit unerwünschtem Schalenaufbau und verminderter Festigkeit.

10 Agglomerationsverfahren, die ohne Entwässern und Reifung auskommen, müssen das gemahlene Pulver unter Zusatz von Säure und Aluminiumsalz granulieren. Diese Verfahrensweise erfordert teure Einsatzprodukte und die Verwendung säurefester Apparaturen.

15 Aus DOS 26 15 868 ist ein Verfahren zur Herstellung kugelförmiger Tonerdeteilchen bekannt, das durch folgende Schritte gekennzeichnet ist:

- 20 a) Herstellung eines Gemisches aus Tonerde, Aluminiumsalz einer starken Säure, wasserunlöslichem Tensid und Wasser
b) Rühren des Gemisches bis zum Erreichen eines Viskositätsminimums und anschließendem Extrudieren
c) Zerteilung des Extrudats in einer Drehtrommel und Kugelformung
25 d) Trocknung und Kalzinierung des kugeligen Produktes.

30 Abgesehen von der Verwendung teuren Aluminiumsalzes wird der Einsatz eines Tensids zwingend vorgeschrieben. Außerdem ist dieses Verfahren auf die Herstellung von Al_2O_3 -haltigen Formkörpern beschränkt, bezüglich des Kornspektrums der resultierenden kugelförmigen Formkörper begrenzt und liefert Produkte, die bezüglich Festigkeit nicht befriedigen.

35 Aufgabe der Erfindung ist es, ein neues Verfahren zur Herstellung kugelig, oxidhaltiger Formkörper auf der Basis Al_2O_3 und/oder SiO_2 zur Verfügung zu stellen, das die ge-

schilderten Nachteile des Standes der Technik vermeidet. Insbesondere sollen die Einsatzstoffe preiswert und leicht verfügbar bzw. herstellbar sein; die Verfahrensprodukte sollen mechanisch stabil sein und gute Porosität aufweisen.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man

- 10 a) von einer pulverförmigen, vorwiegend trockenen Komponente (K1) und einer pastösen, überwiegend Wasser enthaltenden Komponente (K2), ggf. unter Zusatz von weiterem Wasser und/oder von weiteren Zusätzen ein Aluminium- und/oder Siliciumoxid bzw. -hydroxid enthaltendes, plastisches Gemisch herstellt,
 - 15 b) das Gemisch kontinuierlich in an sich bekannter Weise extrudiert und in Strangschnittlinge aufteilt,
 - c) die Strangschnittlinge zu im wesentlichen kugeligen Formkörpern formt und
 - d) das resultierende kugelige Produkt trocknet und ggf. tempert.
- 20 Überraschenderweise gelingt es durch dieses Verfahren glatte Kugeln mit engem Kornspektrum, guter mechanischer Festigkeit und guter Porosität herzustellen.

25 Zur Herstellung von Formkörpern auf der Basis Al_2O_3 werden als pulverförmige, vorwiegend trockene Komponente (K1) Hydroxide, Oxidhydrate, Übergangsoxide oder Oxide des Aluminiums eingesetzt, deren Charakteristika und Unterschiede in Ullmann, 4. Auflage, Band 7, Seite 294 - 300 näher beschrieben sind. Die Feststoffgehalte der pulverförmigen Substanzen liegen zwischen 65 und 100 Gew.%,
30 wobei der Wassergehalt eines jeden Pulvers durch die jeweils chemische Struktur eindeutig festgelegt ist.

35 Als pastöse, überwiegend Wasser enthaltene Komponente (K2) werden Aluminiumoxid/Hydroxid-Gele bzw. Sole mit einem Feststoffgehalt von 10 - 50, vorzugsweise 15 - 40 Gew.% eingesetzt. Diese Einsatzprodukte sind kommerziell leicht

verfügbar, können in einer Verfahrensvariante aber auch leicht selbst hergestellt werden.

Zur Herstellung des pastösen Al_2O_3 -Gels wird Pseudoböhmit
 5 (Alphamonohydrat) einer 0,75 - 2,5, bevorzugt 1 - 2stündigen Behandlung in einem Knetter unterworfen, in Anwesenheit von sauren Peptisationsmitteln, die eine Quellung hervorrufen. Bevorzugt werden dabei bei Trocken- oder
 10 Tempertemperatur flüchtige oder zersetzliche anorganische oder organische Säuren wie z.B. Salzsäure, Salpetersäure, Ameisensäure oder Essigsäure eingesetzt. Die Zusammensetzung der zu knetenden Mischung liegt im folgenden Bereich:

15	Al_2O_3		10	-	50 Gew.%
		bevorzugt	15	-	40 "
	H_2O		50	-	90 "
		bevorzugt	60	-	80 "
20	Säure (berechnet als wasserfreie, 100%ige Säure)		0,1	-	20 "
		bevorzugt	0,5	-	15 "

Die Komponenten K1 und K2 werden, ggf. unter Zusatz von
 25 Wasser und/oder weiteren Komponenten in einem solchen Verhältnis gemischt, daß der Quotient $A = K1 A : K2 A$, worin K1 A bzw. K2A den Al_2O_3 -Gehalt (Gew.%) der Komponente 1 bzw. 2 darstellt, Werte von 0,5 - 25, vorzugsweise
 1 - 21 annimmt.

30 Zur Herstellung von Formkörpern auf der Basis SiO_2 werden als Komponente K1 getrocknete oder getemperte SiO_2 -Xerogele eingesetzt, die einen Feststoffgehalt von 75 - 100, vorzugsweise 88 - 99 Gew.% aufweisen. Als Komponenten
 35 K2 werden SiO_2 -Hydrogele mit einem Feststoffgehalt von 8 - 15, vorzugsweise 9 - 12 Gew.% eingesetzt.

Die Komponenten K1 und K2 werden, ggf. unter Zusatz von Wasser und/oder weiteren Komponenten in einem solchen Verhältnis gemischt, das der Quotient $S = K1\ S : K2\ S$, worin K1 S bzw. K2 S den SiO_2 -gehalt (in Gew.%) der Komponente 1 bzw. 2 darstellt, Werte von 0,1 - 6,0, vorzugsweise 0,15 - 6,0 annimmt.

Zur Herstellung von Formkörpern auf der Basis Al_2O_3/SiO_2 werden als Komponente K1 getrocknete oder getemperte Al_2O_3/SiO_2 -Xerogele eingesetzt, die einen Feststoffgehalt von 75 - 100, vorzugsweise 88 - 99 Gew.% aufweisen. Als Komponente K2 werden Al_2O_3/SiO_2 -Hydrogele eingesetzt, die einen Feststoffgehalt von 8 - 15, vorzugsweise 9 - 12 Gew.% aufweisen. Das Al_2O_3/SiO_2 -Verhältnis beider Komponenten kann dabei unabhängig von einander im Bereich von 1 zu 0 bis 0 zu 1, vorzugsweise 3,5 zu 1 bis 0 zu 1 liegen. Für den Fall des Verhältnisses 0 zu 1 liegt ein Al_2O_3 -freies SiO_2 -Gel vor, für den Fall 1 zu 0 ein SiO_2 -freies Al_2O_3 -Gel.

Die Komponenten K1 und K2 werden ggf. unter Zusatz von Wasser und/oder weiteren Komponenten in einem solchen Verhältnis gemischt, daß in der fertigen zu extrudierenden Mischung der Quotient $AS = K1\ AS : K2\ AS$, worin K1 AS bzw. K2 AS die Summe der Gehalte an Al_2O_3 und SiO_2 in der Komponente 1 bzw. 2 darstellt, Werte von 0,05 - 6,0, vorzugsweise 0,1 - 5,0 annimmt.

Sowohl die Komponenten K1 auf der Basis Al_2O_3/SiO_2 oder SiO_2 , als auch die entsprechenden Komponenten K2 sind als kommerzielle Produkte leicht verfügbar, bzw. können nach bekannten Verfahren leicht selbst hergestellt werden. Komponente K1 auf der Basis Al_2O_3/SiO_2 kann sowohl einheitliche Substanzen wie z.B. Aluminosilikate, als auch heterogene Gemische aus Pulvern auf der Basis Al_2O_3 und SiO_2 umfassen.

Zur Durchführung des Verfahrens werden die Komponenten K1 und K2, ggf. unter Zusatz von weiterem Wasser und/oder weiteren Zusätzen in einer Mischapparatur homogen vermischt.

5

Als mögliche Zusätze hat sich der Einsatz von Stoffen bewährt, die in der Hitze - d.h. bei der Trocknung oder Temperung der Formkörper - flüchtig oder zersetzlich sind. Als Beispiele für diese Zusätze, die in einer Menge von

10 0 - 50, vorzugsweise 0,1 - 35 Gew.% der pastösen Komponente K2 eingesetzt werden, sind z.B. Stärke, Holzmehl, Dextrin, Cellulosederivate etc. zu nennen.

15

Des weiteren kann in besonderen Verfahrensvarianten der Zusatz von Metalloxiden, insbesondere Magnesium - und/oder Zinkoxid vorteilhaft sein, die in einer Menge von 0 - 30, vorzugsweise 10 - 24 Gew.% der pulverförmigen Komponente (K1) verwendet werden. Dieser Zusatz empfiehlt sich bei Herstellung von Formkörpern auf der Basis $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$

20 oder SiO_2 .

25

Des weiteren erweist es sich als vorteilhaft, insbesondere dann, wenn das Extrudat nicht in einem kontinuierlich ablaufenden Verfahren direkt den nachfolgenden Verfahrensstufen zugeführt wird, den pH-Wert der pastösen Komponente K2 auf einen Wert $\text{pH} \geq 4$ einzustellen. Zweckmäßigerweise wird diese Einstellung mit einer bei Trocken- oder Temperatur flüchtigen oder zersetzlichen Säure vorgenommen.

30

Die auf diese Weise hergestellte, homogene Mischung, die für den Einsatz im Extruder zur Verwendung gelangt, ist durch das folgende Verhältnis von Feststoff zu Wasser gekennzeichnet:

35

a) Mischung auf Basis Al_2O_3	0,25	: 1 bis 5,0	: 1
	vorzugsweise 0,5	: 1 bis 3,0	: 1

- b) Mischung auf Basis SiO_2 oder $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 0,05 : 1 bis 1,0 : 1
vorzugsweise 0,1 : 1 bis 0,8 : 1

- 5 Im erfindungsgemäßen Verfahren wird die fertige, plastische Mischung mit einem Extruder durch eine mit einer oder mehreren Bohrungen versehene Lochplatte verpreßt. Der Querschnitt der Bohrung ist dabei bevorzugt von kreisförmiger Gestalt; ihr Durchmesser ist in weiten Grenzen variierbar
10 und wird nur durch den gewünschten Durchmesser der gemäß diesem Verfahren hergestellten Formkörper bestimmt.

- Beim Zerteilen des Extrudats nach an sich bekannten Methoden verfährt man bevorzugt derart, daß man Strangsnittlinge mit einem Länge/Durchmesser-Verhältnis von etwa
15 1 : 1 erhält.

- Die Strangsnittlinge können bereits als solche getrocknet und getempert werden; es ist jedoch ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, daß die erhaltenen, plastischen Strangsnittlinge besonders leicht umformbar sind zu im wesentlichen kugelförmigen Formkörpern, die aufgrund der eingangs geschilderten Vorteile ihrer Gestalt heute allgemein bevorzugt werden.

- 25 Zu diesem Zweck können die Strangsnittlinge nach an sich bekannten Methoden abgerundet werden, also z.B. in Drehtrommeln, Drehtellern etc. nachbehandelt werden. Besonders feste kugelförmige Formkörper werden erhalten, wenn die
30 Strangsnittlinge in an sich bekannter Weise zusätzlich zu einer Rollbewegung noch gleichzeitig der verfestigenden Einwirkung einer Zentrifugalbeschleunigung ausgesetzt werden. Dieses ist möglich, wenn die Strangsnittlinge in eine vorzugsweise rohr- oder becherförmige Abrundevorrichtung eingebracht werden, bei der jeder Punkt des Querschnittes eine kreisförmige oder annähernd kreisförmige
35 Bewegung ausführt. Im einfachsten Fall ist dieses ein sich

um eine gedachte Achse exentrisch bewegender, an der eigenen Drehbewegung um die senkrecht auf der Drehebene stehende Symmetriachse zumindestens teilweise gehinderter rohr- oder becherförmiger Behälter. Für den kontinuierlichen Betrieb geeignete Behälter weisen entweder geeignete Einbauten wie z.B. Führungsrillen zur Führung der abzurundenden Strangschnittlinge auf, oder sind, beim Fehlen derartiger Einbauten, in Austragsrichtung hin konisch verengt oder geöffnet.

10 Im erfindungsgemäßen Verfahren werden die Strangschnittlinge dem Abrundungsgefäß kontinuierlich zugeführt. Ihre Verweilzeit in der Vorrichtung kann ebenso wie die Größe der Zentrifugalbeschleunigung durch geeignete Wahl der Geschwindigkeit/Exzentrizität der Bewegung, sowie durch 15 Größe und Höhe des Behälters je nach Notwendigkeit eingerichtet werden.

Nach Durchlaufen der Abrundungsstufe werden die Formkörper 20 einer Trocknungs- und ggf. einer Temperstufe zugeführt.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik sind wie folgt:

- 25 a) es werden kugelförmige Formkörper homogenen Aufbaus, hoher Bruchhärte und guter Porosität hergestellt;
- b) es wird kein teures, niedrigprozentiges, flüssiges Al_2O_3 -Sol, sondern ein preiswertes, hochprozentiges, pastöses Aluminiumoxid/Hydroxid-Gel bzw. -Sol verwendet;
- 30 c) teure oder spezielle, in großen Mengen anzuwendende Chemikalien wie Geliermittel, Formöl, Erstarrungslösung, Aluminiumsalz, Tenside entfallen;
- d) Alterung und Waschprozeß entfallen;
- 35 e) das Kornspektrum ist eng, der mittlere Korndurchmesser in weiten Grenzen variierbar.

Die folgenden Beispiele sollen das erfindungsgemäße Verfahren nur erläutern, aber nicht begrenzen.

Beispiele

- 5 Im weiteren Teil werden folgende Abkürzungen verwendet:
- PM = Porosierungsmittel
- A = Quotient der Al_2O_3 -Gehalte in den Komponenten K1 und K2
- S = Quotient der SiO_2 -Gehalte in den Komponenten K1 und K2.
- 10 AS = Quotient der $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2)$ -Gehalte in den Komponenten K1 und K2
- FS = Quotient Feststoff zu Wasser für den Gesamtansatz
- VO = Verhältnis Al_2O_3 zu SiO_2
- 15 B = Berstdruck (Dimension:Kg; gemessen mit einem Berstdruckgerät der Firma Zwick; Mittelwert aus 25 Messungen)
- O = Oberfläche (Dimension: m^2/g ; gemessen nach der Methode von Haul/Dümbgen)
- 20 PV = Porenvolumen (Dimension: ml/g ; berechnet aus wahrer und scheinbarer Dichte)
- D = Durchmesser (mm)
- Ty = Tylose
- HM = Holzmehl

25

Versuche 1 - 37

In diesen Versuchen werden kugelförmige Formkörper auf der Basis folgender Oxide hergestellt:

30 Versuche 1 - 16: Basis Al_2O_3

Versuche 17 - 19: Basis SiO_2

Versuche 20 - 29: Basis $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$

Versuch 30: Basis SiO_2 mit Oxid-Zusatz

Versuche 31 - 37: Basis als $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ mit Oxid-Zusatz.

5

Die in Tabelle 1 bzw. 3 näher spezifizierten pulverförmigen und pastösen Komponenten K1 und K2 wurden gem. den in den Tabellen 2, 4 und 5 angegebenen Verhältnissen (in allen Versuchen je 100 g Komponente K2) und ggf. zusammen mit den ebenfalls angeführten Zusätzen in einem Pflugscharmischer im Verlaufe weniger Minuten zu einer homogenen, plastischen Masse gemischt, auf einem Technikums-Extruder durch eine Lochplatte mit einer Bohrung kreisförmigen Querschnitts kalt verpreßt und in Strangschnittlinge zerteilt, die ein Durchmesser/Länge-Verhältnis von etwa 1 aufwiesen. Diese Strangschnittlinge wurden kontinuierlich auf den Boden des Abrundgefäßes gefördert, in dem sie während einer mittleren Verweilzeit zwischen 2 und 40 Sekunden abgerundet wurden. Die kontinuierlich ausgetragenen kugelförmigen Formkörper wurden anschließend 10 Stunden bei 120°C getrocknet und 3 Stunden bei 600°C getempert und zeigten die in den Tabellen angeführten Eigenschaften.

10

15

20




Tabelle 1: Pulverförmige Komponenten K1 und pastöse
Komponenten K2 auf Basis Al_2O_3

Komponenten K1	Type	Zusammensetzung		
		Al ₂ O ₃	H ₂ O	
alpha Trihydrat (Hydrargillit)	K1-10	65	35	
chi Übergangsoxid	K1-11	99	1	
kappa Übergangsoxid	K1-12	99,7	0,3	
alpha Monohydrat (Böhmit)	K1-13	70	30	
gamma Übergangsoxid	K1-14	99	1	
delta Übergangsoxid	K1-15	99,8	0,2	
theta Übergangsoxid	K1-16	99,9	0,1	
alpha Aluminiumoxid	K1-17	100	0	
beta Trihydrat (Bayerit)	K1-18	65	35	
eta Übergangsoxid	K1-19	98	2	
Komponenten K2 ^{x)}				
	DH Sol 40	K2-10	31	69
	DH Sol 20	K2-11	15,5	84,5

^{x)} Hersteller: Fa. Giuliani

Tabelle 2: Kugelförmige Formkörper auf Basis Al_2O_3

Versuch Nr.	Komponente K1		PM TY (g)	H ₂ O (g)	A	FS	Kenngrößen der fertigen kugelförmigen Formkörper			
	Type	Masse					B	O	PV	D
	K1-	(g)	Type K2-							
1	10	235,3	10	0	47,1	4,94	0,93	9,0	31	0,21 6,3
2	10	223,5	10	47,1	47,1	4,70	0,73	10,1	33	0,51 3,2
3	11	74,1	10	0,2	2,1	2,36	1,45	12,0	196	0,35 3,3
4	12	166,7	10	2,8	0,0	5,36	2,72	10,9	79	0,28 3,5
5	13	50,0	10	0,6	6,3	1,21	0,78	8,9	202	0,46 1,6
6	13	880,0	10	2,4	324,0	19,90	0,98	7,5	181	0,61 1,0
7	14	74,1	10	0,2	2,1	2,36	1,45	16,1	166	0,50 3,4
8	15	160,0	10	4,0	0,0	5,17	2,60	17,2	86	0,33 9,9
9	16	150,0	10	0,3	0,0	4,83	2,61	15,7	60	0,23 2,1
10	17	146,0	10	2,4	0,0	4,71	2,48	13,9	37	0,20 2,6
11	17	166,7	10	2,8	0,0	5,38	2,76	18,6	38	0,19 3,2
12	18	235,3	10	0	47,1	4,94	0,93	8,9	52	0,13 3,2
13	19	74,1	10	0,2	2,1	2,34	1,43	12,1	320	0,31 3,2
14	13	23,5	10	0	70,6	4,01	0,76	9,7	52	0,34 3,2
15	13	14,9	10	0	74,6	1,91	0,52	8,7	73	0,40 1,6
16	13	90,0	11	0	0,0	4,10	0,70	8,1	152	0,47 1,3

Tabelle 3: Pulverförmige Komponenten K1 und pastöse Komponenten K2 auf Basis SiO₂ oder auf Basis Al₂O₃/SiO₂

Zusammensetzung des trockenen Feststoffs				Komponente K1			Komponente K2		
Al ₂ O ₃	SiO ₂	Na ₂ O	VO	Type	Feststoff (Gew. %)	H ₂ O (Gew. %)	Type	Feststoff (Gew. %)	H ₂ O (Gew. %)
0	99,84	0,16	0	K1-20	97,51	2,49	K2-20	12,00	88,00
2,57	97,38	0,05	0,026	K1-21	94,00	6,00	K2-21	9,00	91,00
10,91	88,89	0,20	0,123	K1-22	98,97	1,03	K2-22	10,96	89,04
51,88	47,97	0,15	1,082	K1-23	99,00	1,00	K2-23	10,01	89,99
75,13	24,56	0,31	3,059	K1-24	88,00	12,00	K2-24	9,71	90,29

Tabelle 4: Kugelförmige Formkörper auf Basis SiO_2 oder $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$

Versuch Nr.	Komponente K1		Type K2-	S	AS	FS	Kenngrößen der fertigen, kugelförmigen Formkörper			
	Type K1-	Masse (g)					B	O	PV	D
17	20	57,0	20	4,63		0,755	1,4	283	0,91	2,9
18	20	23,6	20	1,92		0,395	0,9	276	0,90	3,2
19	20	2,1	20	0,17		0,159	1,3	264	0,90	3,1
20	21	48,0	21		5,01	0,577	1,0	560	0,28	3,3
21	22	37,5	22		3,38	0,538	1,3	273	0,35	2,5
22	23	37,5	23		3,71	0,522	1,7	113	0,41	2,4
23	24	28,0	24		2,54	0,367	1,6	276	0,40	2,1
24	20	12,8	21		1,39	0,235	1,1	390	0,60	3,0
25	20	6,6	22		0,59	0,195	1,0	264	0,55	1,5
26	20	5,2	23		0,51	0,167	0,8	173	0,56	1,0
27	20	1,1	24		0,11	0,119	1,2	270	0,44	3,3
28 ^{x)}	21	12,8	20		1,00	0,265	1,1	420	0,60	3,2
29 ^{x)}	23	12,8	20		1,06	0,280	1,5	189	0,65	3,3

x) Bei Versuch 28 wurden 2,0 g, bei 29 wurde 0,1 g Porosierungsmittel (TY) zugesetzt

Tabelle 5: Kugelförmige Formkörper auf Basis SiO₂ oder Al₂O₃/SiO₂ mit Oxid-Zusatz

Versuch Nr.	Komponente K 1		Oxid		PM		S	AS	FS	Kenngrößen der fertigen kugelförmigen Formkörper			
	Type	Nasse (g)	Type	ZuO MgO (g) (g)	TY (g)	HM (g)				B	O	PV	D
30	K1-	3,3	20	0,5 0,2	1,3	4,3	0,267		0,170	5,1	253	0,91	3,2
31 ^{x)}	21	3,3	21	0,3 0,3	1,3	0		0,344	0,137	5,3	551	0,36	3,0
32	22	3,3	22	0,7 0	1,3	4,3		0,300	0,159	6,5	237	0,36	3,1
33	23	5,0	23	0,5 0,5	1,8	6,4		0,490	0,162	4,3	117	0,40	3,2
34	24	10,0	24	2,0 0	3,6	12,8		0,907	0,190	6,1	285	0,47	3,2
35	21	11,7	20	0 2,3	4,2	15,0		0,917	0,234	4,9	446	0,62	3,1
36	22	3,0	20	0,7 0	0,2	0		0,250	0,178	4,0	237	0,79	2,9
37	23	5,0	20	0,5 0,2	0	0		0,408	0,200	4,6	216	0,75	3,0

x) Bei Versuch 30 wurden 0,3 g H₂O zugesetzt

0025900

- Als Abrundegefäß wurde ein becherförmiger, 65 cm hoher Stahltopf mit einem Innendurchmesser von 28 cm und einem am oberen Ende befindlichen 6 cm hohen Kragen benutzt. Der, an der Eigenrotation gehinderte Topf konnte in eine
- 5 parallel zu seiner Bodenfläche verlaufende, exzentrische, im wesentlichen kreisförmige Bewegung versetzt werden. Dazu war das Gefäß mit dem Mittelpunkt der Bodenfläche auf einem von einer Motorwelle angetriebenen Arm angebracht, wobei der Abstand der durch den Mittelpunkt der
- 10 Becherbodenfläche verlaufenden (gedächten) Symmetrieachse des Bechers zur durch die Motorwelle verlaufenden (gedächten) Achse variiert werden konnte und bei den Versuchen 6 - 10 cm betrug.
- 15 Über ein Regelgetriebe war die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors im Bereich zwischen 208 - 340 Upm stufenlos regelbar; bei den Versuchen wurde mit 310 - 330 Upm gearbeitet.
- 20 Zur Führung der abzurundenden Strangschnittlinge war der Abrundebecher an der Innenseite der Wand spiralförmig mit Führungsrillen halbkugelförmigen Querschnitts von 2,5 cm Durchmesser und einer Gesamtlänge von 15 m versehen. Vom Boden des Gefäßes bis zum Austritt waren insgesamt 18 Win-
- 25 dungen angebracht.
- Wie bereits erwähnt, wurden die Strangschnittlinge von oben direkt, d.h. in freiem Fall auf den Boden des Abrundegefäßes eingebracht. Nach Durchlaufen des Abrundegefäßes wurden sie durch eine im Kragen des Gefäßes befindliche Aus-
- 30 trageöffnung in einem Auffangtrichter geführt und von dort einem Sammelbehälter zugeführt.

Versuche 38 - 41:

- In diesen Versuchen wurden kugelförmige Formkörper auf Basis Al_2O_3 hergestellt; die pastöse Komponente K2 ist dazu selbst hergestellt worden.
- 5 Dazu wurden gemäß den Angaben in Tabelle 6 Aluminiumoxid des Typs K1-13 und Säure als Peptisationsmittel insgesamt 1 - 2 Stunden lang in einem Pflugscharmischer geknetet. Bei einigen Versuchen wurde die Säure wie angegeben in
- 10 2 Stufen zugesetzt, was aber keinen Unterschied zur einstufigen Arbeitsweise ergab. Der pH-Wert des fertigen Gels lag bei $\text{pH} \geq 4$; diese Gele sind über lange Zeit lagerstabil.
- Zur Herstellung der Formkörper (Bedingungen s. Tabelle 7; jeweils 100 g Gel) wurde im wesentlichen wie bei den Versuchen 1 - 37 gearbeitet. Lediglich das Abrund Gefäß wies eine andere Gestaltung auf: es wurde ein becherförmiges, nach oben konisch verbreitertes Gefäß von 75 cm Höhe mit
- 15 6 cm hohem Kragen, unterem Durchmesser von 30 cm und oberem Durchmesser von 35 cm ohne Führungsrillen, d.h. glatten Wänden in ansonsten gleicher Anordnung eingesetzt. Die Eigenschaften der resultierenden Formkörper sind aus
- 20 Tabelle 7 ersichtlich.




Tabelle 6: Herstellung von Al_2O_3 -Gel (Komponente K2)

Versuch Nr.	Al ₂ O ₃ (kg)	Art	Säure		Menge (kg)	Knet- zeit (Std.)	Zusammensetzung des Gels (Gew. %)			
			Konz (Gew.%)	Säure (100%ig)			Al ₂ O ₃	H ₂ O	Type	
I	2,5	HNO ₃	1,0		4,5	1,0	26,79	0,64	72,57	K2-30
II	3,0	HNO ₃	2,1		3,0	0,5	34,00	1,13	64,87	K2-31
III		HNO ₃	2,0		0,6	1,0				
	2,5	HNO ₃	1,0		4,5	0,5	26,51	1,31	72,18	K2-32
IV		HNO ₃	65,0		0,1	1,0				
	2,0	HNO ₃	2,6		3,6	1,5	26,79	1,68	71,53	K2-33
V	2,0	HNO ₃	2,1		2,0	0,5	26,68	1,71	71,61	K2-34
VI		HNO ₃	5,2		0,6	1,0				
	2,7	HNO ₃	2,7		2,4	0,5	18,72	3,44	77,84	K2-35
VII		HNO ₃	5,2		0,6	1,0				
	2,5	HCl	1,0		4,5	0,5	26,36	1,65	71,99	K2-36
VIII		HCl	65,0		0,1	1,0				
	2,5	CH ₃ COOH	18,0		4,5	2,0	26,79	11,57	61,64	K2-37
IX	2,5	HCOOH	1,5		4,5	2,0	26,79	0,96	72,25	K2-38
X	2,5	HCOOH	2,5		4,5	1,5	26,79	1,61	71,60	K2-39
XI	2,5	HCOOH	5,0		4,5	1,5	26,79	3,21	70,00	K2-40

Tabelle 7: Kugelförmige Formkörper auf Basis Al_2O_3

Versuch Nr.	Komponente K 1		Type K2-	PM TV (g)	H_2O (g)	A	FS	Kenngrößen der fertigen, kugelförmigen Formkörper			
	Type K1	Masse (g)						B	O	PV	D
38	11	89,3	37	0,2	2,2	3,30	1,506	11,0	184	0,56	3,4
39	14	100,0	33	0,2	1,4	3,70	1,660	8,7	170	0,54	3,4
40	13	50,0	38	0,0	0,0	1,31	0,701	16,8	163	0,66	3,0
41	10	54,1	35	0,2	1,5	1,88	0,529	6,9	82	0,51	3,1

- 19 -

0025900

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern, insbesondere kugelförmigen Formkörpern durch Extrudieren plastischer, oxidhaltiger Gemische, Zerteilen und nachfolgendem Abrunden des Extrudates, dadurch gekennzeichnet, daß man
- 5
- a) aus einer pulverförmigen, vorwiegend trockenen Komponente (K1) und einer pastösen, überwiegend Wasser enthaltenden Komponente (K2), ggf. unter Zusatz von weiterem Wasser und/oder von weiteren Zusätzen ein
- 10 Aluminium- und/oder Siliciumoxid bzw. -hydroxid enthaltendes, plastisches Gemisch herstellt,
- b) das Gemisch kontinuierlich in an sich bekannter Weise extrudiert und in Strangsnittlinge aufteilt,
- 15
- c) die Strangsnittlinge zu im wesentlichen kugeligen Formkörpern umformt und
- d) das resultierende kugelige Produkt trocknet und ggf.
- 20 tempert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Herstellung kugeliger Teilchen auf Basis Al_2O_3 als pulverförmige Komponente (K1) Hydroxide, Oxidhydrate, Übergangsoxide oder Oxide des Aluminiums mit einem
- 25 Feststoffgehalt von 65 - 100 Gew % und als pastöse Komponente (K2) ein pastöses Aluminiumoxid/hydroxid-Gel bzw. -Sol mit einem Feststoffgehalt von 10 - 50 Gew %, vorzugsweise 15 - 40 Gew % einsetzt.
- 30
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß K1 und K2 in einem solchen Verhältnis gemischt werden, daß ihre jeweiligen Gehalte an Al_2O_3 in der fertigen Mischung das Verhältnis 0,5 : 1 bis 25 : 1, vorzugsweise 1 : 1 bis 21 : 1 bilden.
- 35

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Herstellung kugelliger Teilchen auf Basis SiO_2 als pulverförmige Komponente (K1) getrocknete und getemperte SiO_2 -Xerogele mit einem Feststoffgehalt von 75 - 100, vorzugsweise 88 - 99 Gew % und als pastöse Komponente (K2) ein SiO_2 -Hydrogel mit einem Feststoffgehalt von 8 - 15, vorzugsweise 9 - 12 Gew % einsetzt.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß K1 und K2 in einem solchen Verhältnis gemischt werden, daß ihre jeweiligen Gehalte an SiO_2 in der fertigen Mischung das Verhältnis 0,1 : 1 bis 6,00 : 1, vorzugsweise 0,15 : 1 bis 6,00 : 1 bilden.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Herstellung kugelliger Teilchen auf Basis $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ als pulverförmige Komponente (K1) getrocknete oder getemperte $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ - Xerogele mit einem Feststoffgehalt von 75 - 100, vorzugsweise 88 - 99 Gew % und als pastöse Komponente (K2) ein $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ -Hydrogel mit einem Feststoffgehalt von 8 - 15, vorzugsweise 9 - 12 Gew % einsetzt, wobei beide Komponenten für sich ein $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ -Verhältnis aufweisen, das im Bereich von 1 : 0 bis 0 : 1, vorzugsweise 3,5 : 1 bis 0 : 1 liegt.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß K1 und K2 in einem solchen Verhältnis gemischt werden, daß die jeweilige Summe ihrer Feststoffgehalte an Al_2O_3 und SiO_2 in der fertigen Mischung das Verhältnis von 0,05 : 1 bis 6,0 : 1, vorzugsweise 0,1 : 1 bis 5,0 : 1 bilden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß man 0 - 50, vorzugsweise 0,1 - 35 Gew % der pastösen Komponente (K2) durch in der Hitze zersetzliche bzw. flüchtige Stoffe ersetzt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß man 0 - 30, vorzugsweise 10 - 24 Gew % der pulverförmigen Komponente (K1) durch Magnesiumoxid und/oder Zinkoxid ersetzt.
- 5 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß man den pH-Wert des extrudierenden Gemisches auf einen Wert von pH4 oder größer einstellt.
- 10 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, daß in der zu extrudierenden Mischung das Verhältnis von Feststoff zu Wasser für die Herstellung von Teilchen auf Basis Al_2O_3 0,25 : 1 bis 5,0 : 1, vorzugsweise 0,5 : 1 bis 3,0 : 1, für die Herstellung von Teilchen auf Basis SiO_2 oder $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 0,05 : 1 bis 1,0 : 1, vorzugsweise 0,1 : 1 bis 0,8 : 1 beträgt.
- 15 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 11, dadurch gekennzeichnet, daß man das Extrudat zu Strangschnitten zerteilt, die ein Länge/Durchmesser-Verhältnis von etwa 1 : 1 aufweisen.
- 20 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3 oder 6 - 12, dadurch gekennzeichnet, daß als pastöse Al_2O_3 -Komponente ein durch Kneten von α -Monohydrat mit sauren Peptisationsmitteln erhaltenes Aluminiumoxidgel verwendet wird.
- 25 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Aluminiumoxidgel folgender Zusammensetzung knetet
- | | | |
|--|----------------------------|---------------|
| | Al_2O_3 | 10 - 50 Gew % |
| | bevorzugt | 15 - 40 " " |
| | Wasser | 50 - 90 " " |
| | bevorzugt | 60 - 80 " " |
| | Säure
(ber. als 100%ig) | 0,1 - 20 " " |
| | bevorzugt | 0,5 - 15 " " |
- 30 35

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß zur Peptisation eine bei erhöhter Temperatur leicht flüchtige oder zersetzliche organische oder anorganische Säure verwendet wird.
- 5
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Strangschnittlinge zur Abrundung der Einwirkung der Fliehkraft in der Weise ausgesetzt werden, daß die Abrundung in einer vorzugsweise rohr- oder becherförmigen Abrundevorrichtung erfolgt, bei der jeder Punkt des Querschnittes eine kreisförmige oder annähernd kreisförmige Bewegung ausführt.
- 10
17. Verwendung der nach einem der Verfahren gemäß Anspruch 1 - 16 hergestellten Oxidkugeln als Katalysator oder Katalysatorträger.
- 15

Z1-DP/Dr.Mr.
29.8.1980



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0025900

Nummer der Anmeldung

EP 80 10 5183.0

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSEIFIZIERUNG DER ANMELDUNG (Int.Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
P,X	<u>DD - A - 137 800</u> (VEB LEUNA-WERKE) * Anspruch 1; Beispiele 2 bis 4 *	1,2,17	C 01 F 7/02 C 01 B 33/12 B 01 J 21/04
	-- <u>DE - A - 2 150 346</u> (AKZO N.V.) * Ansprüche 1, 5, 6 *	1,4, 10	B 01 J 21/08 B 01 J 35/08
	-- <u>EP - A1 - 0 003 217</u> (DEGUSSA) * Anspruch 1 *	1,4	
	-- <u>DE - B2 - 2 043 570</u> (AMERICAN CYANAMID) * Beispiel 3 *	1	
	-- <u>GB - A - 1 422 452</u> (NORTON CO.) * Beispiele IV und V *	1	
	-- <u>DE - A1 - 2 751 269</u> (NALCO CHEMICAL CO.) * Anspruch 1 *	6	
	-- <u>DE - A - 2 256 849</u> (KAISER ALUMINUM) & CHEMICAL CORP.) * Ansprüche 1, 3 *	8	
	-- <u>DE - B - 1 224 282</u> (CHEMISCHE FABRIK HOESCH KG) * Anspruch 1 *	9	
D,A	<u>DE - A1 - 2 615 868</u> (UOP INC.)		
A	<u>DE - A1 - 2 639 285</u> (UOP INC.)		
	-- ./. .		
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		

RESEARCHED SUBJECTS (Int. Cl.)

B 01 J 20/00
B 01 J 21/00
B 01 J 35/00
B 01 J 37/00
C 01 B 33/00
C 01 F 7/00
C 04 B 35/00
C 09 C 1/00

KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE

- X: von besonderer Bedeutung
- A: technologischer Hintergrund
- O: nichtschriftliche Offenbarung
- P: Zwischenliteratur
- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
- E: kollidierende Anmeldung
- D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
- L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument
- &. Mitglied der gleichen Patenfamilie, übereinstimmendes Dokument

Recherchenort Berlin	Abschlußdatum der Recherche 18-12-1980	Prüfer KESTEN
--------------------------------	--	-------------------------



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0025900

Nummer der Anmeldung

EP 80 10 5183.0

- Seite 2 -

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>DE - B2 - 2 511 967</u> (UNIVERSAL OIL) --		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
A	<u>US - A - 2 603 609</u> (H. HEINEMANN) -- Chemical Abstracts Band 87, Nr. 6, 8. August 1977 Columbus, Ohio, USA K. BECKER et al. "Catalyst development in the German Democratic Republic" Seite 352, Spalte 1, Abstract Nr. 44645q & Chem. Tech. Band 29, Nr. 2, 1977 Seiten 61 bis 67 ----		

EPA Form 1503.2 05.78